

歯科材料 06 歯科用印象材料  
管理医療機器 歯科用寒天印象材 35862000

## ハイドロスティック・レッド シリンジタイプ 3/8"

### 【形状・構造及び原理等】

該当規格: JIS T 6512:2005 「歯科用寒天印象材」(タイプ3)

主成分: 寒天、常水

形状: 棒状(ゲル)であり、赤色の色調をしている。

原理: 口腔内温度より高温で流動性を示す寒天を印象採得箇所に流し口腔内でゲル化させる。

### 【使用目的、効能又は効果】

歯科における口腔内での印象採得に用いる。

### 【品目仕様等】

項目	品目仕様	参考値
弾性ひずみ (%)	4~15	8.5
永久ひずみ (%)	3.5以下	1.4
引裂強さ (N/mm)	0.5以上	0.8

JIS T 6512:2005

### 【操作方法又は使用方法等】

本品を使用の際は、以下の歯科専用の器具・材料をメーカーの指示にしたがって使用して下さい。

- ・歯科印象材用シリンジ
- ・寒天印象材用コンディショナー
- ・歯科印象用トレー JIS T 5302に規定されているもの
- ・歯科用アルギン酸塩印象材 JIS T 6505に規定されているもの
- ・歯科用硬質石こう JIS T 6605に規定されているもの

- 1) 本品を装填する歯科印象材用シリンジ(3/8"用)(以下、シリンジという)に破損等の異常がないか確認し、ニードル部分に残っている寒天を取り除いておきます。
- 2) 本品をシリンジに空気が入らないように装填します。
- 3) 本品を溶解温度約100℃に設定したコンディショナーで5~10分間溶解します。(ドライタイプのコンディショナーの場合、溶解温度・溶解時間が各機種によって異なります。メーカーの指示にしたがって正しく設定して下さい。)
- 4) 溶解した本品を貯蔵(ストレージ)温度(60~63℃)にて10分以上保留しますと使用可能となります。
- 5) 歯科用アルギン酸塩印象材(以下、アルギン酸という)を水で素早く練和して歯科印象用トレー(以下、トレーという)に盛ります。
- 6) 溶解調整した本品をコンディショナーから取り出し、直ちに形成した歯牙等必要部位に注入します。
- 7) 歯牙等に注入された本品の上から、アルギン酸を盛ったトレーを圧接します。
- 8) アルギン酸の硬化を確認後(本品が完全に硬化するには最低「3分間」が必要で)、印象内面にエアを吹き込み、内圧を解除し、歯軸方向にトレーを撤去します。
- 9) 印象面を確認し、水洗の後、印象面の水分を取り除き、すぐに石こう(硬石こう、超硬石こう)を注入し、保温箱にて硬化を待ちますと、精度の高い石こう模型が得られます。(石こうの硬化時間はメーカーの指示にしたがって下さい。)

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

#### 1. 準備

- 1) コンディショナーの温度は温度計を用いて測定し、異常がないことを確認すること。
- 2) ウェットタイプのコンディショナーを使用の場合には、使用する水を毎日交換し、衛生面に留意すること。
- 3) 本品を装填するシリンジは、清掃、消毒、乾燥を十分にを行い清潔なものを使用すること。(ニードル部分に寒天が残っていると、本品がうまく押し出されません。)
- 4) 気密性不足もしくは容器の形状不良等により、本品が変質、変形した場合は、使用しないこと。
- 5) 寒天の変質の恐れがあるので、品質保持の為に本品を他の容器に移し替えないこと。

- 6) 瓶からの取り出しには、手指で直接行わず清潔なピンセット又は手袋を使用すること。

#### 2. 溶解

- 1) 溶解温度及び溶解時間は厳守すること。
- 2) 本品は、溶解時100℃、貯蔵時60~63℃の温度となるので、火傷しないように注意すること。
- 3) ドライタイプのコンディショナーを使用する場合には、溶解温度が105℃を超えた場合は寒天の劣化(気泡の混入、分離現象及び粘度の低下。以下同じ)や、98℃以下であると溶解が不十分になる恐れがあるので溶解温度は100℃になるように設定すること。
- 4) 溶解時及び貯蔵時はシリンジをまっすぐに立てておくこと。混入した気泡等が上部に集まるため、寒天注入時の気泡混入を防ぐことができる。
- 5) 再溶解する場合は、識別して優先的に使用すること。
- 6) 使用途中品をその後も使用し続ける場合は、すぐにコンディショナーの貯蔵槽へと戻すこと。時間が空いてしまうと寒天のゲル化が進み、押し出した際、ボソボソとして使用できなくなってしまうので注意すること。その場合は再溶解して優先的に使用すること。

#### 3. 貯蔵(ストレージ)

- 1) 溶解後の最大貯蔵(ストレージ)時間は貯蔵温度(60~63℃)で12時間とすること。それ以上は寒天の品質劣化につながります。再溶解後においても同様とする。
- 2) 繰り返し溶解は寒天の持つ新鮮さを失わせ、品質劣化へとつながるため、できるだけ最初の溶解で使いきるように使用すること。
- 3) 再溶解が可能な回数は2回とすること。(初回を含む。)

#### 4. アルギン酸の準備

- 1) アルギン酸はメーカー指定の水温及び混水比で練和すること。

#### 5. 印象採得

- 1) 本品を歯牙等に注入する前に、術者の手、爪等に少量を採り、適温・適度な粘性であること、気泡の有無等を確かめてから患者に使用すること。
- 2) 本品は、目に入らないように十分注意して使用すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
- 3) 形成歯牙等必要部位に注入したらすぐにアルギン酸を圧接すること。本品とアルギン酸のいずれかの表面の硬化が始まると接着力が低下するので、注意すること。タイミングが遅れ、接着しなかった場合は再印象すること。
- 4) 本品は、最低3分間の口腔内保持を行うこと。ファーストタイプのアルギン酸を使用する場合には、アルギン酸が硬化していても、本品が未硬化の場合もあるので注意すること。特にポストの印象採得時に注意すること。
- 5) 採得した印象は、血液・唾液などを充分洗浄後、必要に応じて消毒を行うこと。
- 6) なるべく1患者につき、1本使用すること。

#### 6. 石こうの注入

- 1) 石こうはメーカー指定の混水比及び硬化時間を厳守すること。
- 2) 石こうの注入は歯科用パイプレタ等を使用し、印象の一端より慎重に注入すること。
- 3) 石こう模型に付着した本品は、エア又はピンセット等で取り除くこと。

### 【使用上の注意】

#### 1) 使用注意

- ① 本品を使用する際には寒天印象材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症が無いことを確認すること。
- ② 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。

(裏面もお読み下さい)

L3/8"

- ③本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接寒天印象材に触れないようにすること。また、使用により過敏症状を起こしたときには、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けること。
- 2) 重要な基本的注意
- ①本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
  - ②本品は、常に衛生的な環境で取り扱うこと。
  - ③本品は、歯科用印象採得以外には使用しないこと。
  - ④本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
  - ⑤本品を誤飲もしくは気道閉塞した場合は直ちに吐き出させ、医師の診断を受けさせること。
- 3) 相互作用
- ①本品は、すべての硬石こう、超硬石こうに対応できるようにしてありますが、面荒れもしくは必要な精度が得られない場合は、直ちに使用を中止すること。
  - ②消毒剤もしくは他の歯科材料によっては、本品が変形、変質する場合がありますので注意すること。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

##### 【貯蔵・保管方法】

- ・常温（15～25℃）で保管すること。
- ・保存液が汚れてきたり少なくなってきた場合は水道水に交換し冷蔵庫に保管の上、速やかに使いきる。交換した場合、変質防止のため1～2日ごとに必ず水道水を交換し、満水の状態にしておくこと。
- ・寒天が凍結する場所又は凍結する可能性がある場所には保管しないこと。  
（冷蔵庫で保管する場合には、冷蔵庫の機種又は庫内の置く位置によっても凍結する可能性があるので注意すること。）
- ・本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・函に記載されている「LOT NO.」は製品についてのお問い合わせの際に大変重要なものになるので、本品を使い終わるまで大切に保管すること。

##### 【使用期限】

本品は、包装に記載の使用期限までに使用すること。  
ただし、寒天はナマモノであるため開封後はなるべく速やかに使いきること。  
記載の使用期限は自己認証（オムニコ社データ）による。

##### 【包装】

\*ハイドロスティック・レッド シリンジタイプ 3/8' 3.7ml×65本瓶入

##### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社オムニコ  
住所：〒294-0013  
千葉県館山市宝貝182  
：本社  
〒104-0031  
東京都中央区京橋1-6-12  
電話番号：03-3564-0942

製造元：株式会社オムニコ

発売元：株式会社ヨシダ  
住所：〒110-8507  
東京都台東区上野7-6-9  
電話番号：03-3845-2931